

## FLUIDO ANTICORROSIONE

### PRESENTAZIONE

CONDAPROTECT 278 è un fluido anticorrosivo temporaneo per acciai, a base minerale.

**SIMBOLO ISO – R – 6743-8: RDD**

(Protezione temporanea dalla corrosione, protezione dei metalli nudi, condizioni severe; fluido intero)

### VANTAGGI

- ◆ Facile applicazione, a freddo, con gli strumenti abituali (pennelli, rulli, spazzole, spray, ecc.).
- ◆ Assenza di bario.
- ◆ La pellicola è resistente alle manipolazioni.
- ◆ Buona protezione contro la corrosione dei metalli.
- ◆ Si elimina facilmente e totalmente con detergenti alcalini e solventi adatti all'uso.
- ◆ Proprietà disidratante, che garantisce una buona protezione dopo l'uso di un prodotto acquoso (come olio di lavorazione solubile, ecc.).

### DURATA INDICATIVA DELLA PROTEZIONE

- ❖ Rivestito al chiuso .....9 mesi
- ❖ Nudo, al riparo, all'aperto 3 mesi
- ❖ Nudo, al chiuso .....6 mesi
- ❖ Nudo, all'aperto .....sconsigliato

### APPLICAZIONI su metalli ferrosi

- ❖ Protezione di tubi, barre, fili
- ❖ Protezione di bulloni e viti
- ❖ Protezione di parti di ricambio, componenti meccaniche
- ❖ Protezione di lamiere d'acciaio
- ❖ Protezione di elementi in lamiera

### CARATTERISTICHE

	Unità	CONDAPROTECT 278
Tipo	/	<b>Liquido, fluido</b>
Aspetto	/	<b>limpido</b>
Colore	/	<b>Marrone scuro</b>
Densità a 20°C	g/cm <sup>3</sup>	<b>≈ 0,863</b>
Punto di infiammabilità a vaso aperto	°C	<b>≥ 180</b>
Viscosità cinematica a 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	<b>≈ 33</b>
Viscosità cinematica a 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	<b>≈ 5</b>
Contenuto di bario	%	<b>Senza</b>
Potere coprente su acciaio	g/m <sup>2</sup>	<b>≈ 3,4</b>
Spessore della pellicola	µm	<b>≈ 3,9</b>
Proprietà dewatering	/	<b>Sì</b>
Corrosione umidotermica		<b>Nessuna corrosione dopo 20 cicli</b>
Temperatura di stoccaggio	°C	<b>Da 0 a 50°C</b>
Durata di stoccaggio consigliata		<b>2 anni nella confezione originale</b>

Secondo DIN 50017 KFW - substrato = Acciaio dolce a basso tenore di carbonio laminato a freddo (ASTM D1748) 0,8\*76\*127 mm Q-PANEL

I dati riportati qui sopra corrispondono a una produzione media e non costituiscono delle specifiche

### IGIENE E SICUREZZA

☞ Consultare la scheda sicurezza prodotto.

Fp\_IT\_Condaprotect 278\_ERa\_0521\_3

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE

Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • [www.condat.fr](http://www.condat.fr)

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur [www.condat.fr](http://www.condat.fr) / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on [www.condat.fr](http://www.condat.fr)

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. Condat reserves the right to modify the formulation of its products, without prior notification.