

CONDAPROTECT 1200

CONDATAlta
Prestazione

PRODOTTO ANTI-RUGGINE EVANESCENTE

PRESENTAZIONE

CONDAPROTECT 1200 è un prodotto protettivo a base di solventi che lascia un film oleoso dopo l'evaporazione.

VANTAGGI

- ❖ Non contiene bario
- ❖ Si applica facilmente a immersione, con pennello o a spruzzo.
- ❖ Azione di dewatering: si consiglia di proteggere le parti finite dopo la lavorazione con un olio solubile.
- ❖ Facile da sgrassare con detergenti alcalini
- ❖ Ottime proprietà anti-ossidanti
- ❖ Velocità di evaporazione (a base di solventi): ≈ 40 minuti a temperatura ambiente.

DURATA DI CONSERVAZIONE

- ❖ All'interno, confezione chiusa: ≈ 9 mesi
- ❖ All'esterno, confezione aperta, al riparo: ≈ 3 mesi
- ❖ All'interno, confezione aperta: ≈ 6 mesi
- ❖ All'esterno, confezione aperta: Sconsigliato

UTILIZZO (metalli ferrosi)

- ❖ Protezione di tubi e barre
- ❖ Protezione di cavi
- ❖ Protezioni di pezzi di ricambio
- ❖ Protezione di elementi in lamina di ferro

CARATTERISTICHE

| | Unità | CONDAPROTECT 1200 |
|--|--------------------|---|
| Aspetto | / | Liquido, chiaro, molto fluido |
| Colore | / | Biondo |
| Peso specifico a 15°C | g/cm ³ | $\approx 0,793$ |
| Punto di infiammabilità (aperto) | °C | ≥ 70 |
| Viscosità cinematica a 40°C | mm ² /s | $\approx 1,6$ |
| Percentuale di bario | % | Zero |
| Potere coprente su acciaio | g/m ² | $\approx 1,57$ |
| Spessore del film protettivo dopo evaporazione (*) | μm | ≈ 2 |
| Dewatering | / | Si |
| Camera umidostatica come da DIN 50017-KFW (*) | Cicli | Nessuna corrosione dopo 20 cicli |
| Temperatura di conservazione consigliata | °C | Da 0°C a 50°C |
| Tempo di stoccaggio consigliato massimo | Anni | 2 anni, Nella confezione originale |

(*): substrato = acciaio, finitura opaca (ASTM D1748) 0,8*76*127 mm / Q-PANEL

I valori di cui sopra sono ricavati da una media di produzione; non sono specifiche

SICUREZZA

☞ Vedere: Schede di sicurezza

**CONDAPROTECT 1200**

Fp_IT_Condaprotect 1200_ER_0322_1

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE

Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits. / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. Condat reserves the right to modify the formulation of its products, without prior notification.

*Product
Data Sheet*