

# CONDAPROTECT 1377

**CONDAT**Alta  
Prestazione

## PRODOTTO ANTI-RUGGINE EVANESCENTE

### PRESENTAZIONE

CONDAPROTECT 1377 è un prodotto protettivo a base di solventi che lascia un film ceroso dopo l'evaporazione.

### VANTAGGI

- ❖ Non contiene bario
- ❖ Si applica facilmente a immersione, con pennello o a spruzzo.
- ❖ Azione di dewatering: si consiglia di proteggere le parti finite dopo la lavorazione con un olio solubile.
- ❖ Facile da sgrassare con detergenti alcalini
- ❖ Ottime proprietà anti-ossidanti
- ❖ Velocità di evaporazione (a base di solventi):  $\approx 40$  minuti a temperatura ambiente.

### DURATA DI CONSERVAZIONE

- ❖ All'interno, confezione chiusa:  $\approx 9$  mesi
- ❖ All'interno, confezione aperta:  $\approx 6$  mesi
- ❖ All'esterno, confezione aperta, al riparo:  $\approx 3$  mesi
- ❖ All'esterno, confezione aperta: Sconsigliato

### UTILIZZO (metalli ferrosi)

- ❖ Protezione di tubi e barre
- ❖ Protezione di cavi
- ❖ Protezioni di pezzi di ricambio
- ❖ Protezione di elementi in lamina di ferro

### CARATTERISTICHE

	Unità	CONDAPROTECT 1377
Aspetto	/	Liquido, chiaro, molto fluido
Colore	/	Biondo
Peso specifico a 15°C	g/cm <sup>3</sup>	$\approx 0,793$
Punto di infiammabilità (aperto)	°C	$\geq 70$
Viscosità cinematica a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	$\approx 1,6$
Percentuale di bario	%	Zero
Potere coprente su acciaio	g/m <sup>2</sup>	$\approx 1,57$
Spessore del film protettivo dopo evaporazione (*)	$\mu m$	$\approx 2$
Dewatering	/	Si
Camera umidostatica come da DIN 50017-KFW(*)	Cicli	Nessuna corrosione dopo 20 cicli
Temperatura di conservazione consigliata	°C	Da 0°C a 50°C
Tempo di stoccaggio consigliato massimo	Anni	2 anni, Nella confezione originale

(\*): substrato = acciaio, finitura opaca (ASTM D1748) 0,8\*76\*127 mm / Q-PANEL

I valori di cui sopra sono ricavati da una media di produzione; non sono specifiche

### SICUREZZA

☞ Vedere: Schede di sicurezza

Fp\_IT\_Condaprotect 1377\_ER\_0920\_2

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE  
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • [www.condat.fr](http://www.condat.fr)

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur [www.condat.fr](http://www.condat.fr) / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on [www.condat.fr](http://www.condat.fr)

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits. / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. Condat reserves the right to modify the formulation of its products, without prior notification.

**CONDAPROTECT 1377**Product  
Data Sheet